



0799-CPD

FIOCOTEX PP/CE 200

BIEMME S.R.L. Via Tevere, 26 - 61030 Lucrezia di Cartoceto (Pu) - Italy
06

0799-CPD-69

BI-2006-I

Geotessile, tessuto non tessuto solamente agugliato, adatto alle seguenti applicazioni



Funzioni

F, D, R




F+D

F+S+D, F+R+S

F+S

R+S

F+R



Caratteristiche	Standard	Unità	Valori	Tolleranze	
Resistenza alla trazione	EN 10319	kN/m	MD 14,0	-1,0	
			CMD 14,0	-1,0	
Allungamento	EN 10319	%	MD 60	± 20	
			CMD 80	± 20	
Punzonamento statico	EN ISO 12236	N	2600	-260	
Punzonamento dinamico	EN 918	mm	16,0	+ 3,5	
Porometria	EN ISO 12956	µm	80	± 30	
Permeabilità normale al piano	EN ISO 11058	m/s	0,085	-0,025	
Capacità drenante	EN ISO 12958	m ² /s	sotto 20 kPa	3,00E-06	-9,00E-07
			sotto 100 kPa	1,00E-06	-3,00E-07
			sotto 200 kPa	6,50E-07	-1,95E-07
Durabilità	ENV 12224	Da coprire entro 1 mese dopo l'installazione. Vita minima prevista: > 25 anni in suoli naturali con 4<ph<9 e temperatura < 25 °C			
Resistenza all'ossidazione	prEN ISO 13438	Forza Residua	MD	100%	
			CMD	100%	
Resistenza chimica	EN 14030	Forza Residua	MD	100%	
			CMD	99%	
Resistenza microbiologica	EN 12225	Forza Residua	MD	90%	
			CMD	99%	

Rev. 00 datata 01/03/2006