



SCHEMA TECNICA

ARTICOLO : POLIREX SP. 2 MM + HD My 30

CODICE ARTICOLO : 991202HD

Peso specifico Kg/mc	30
Resistenza compressione Kg/cm ² ASTM D 1056	0,17
Cedimento percentuale recupero compressione 50% - 24 ore	10
Allungamento percentuale alla trazione ASTM D1564	48
Resistenza alla rottura Kg/cm ² ASTM D 624	1
Assorbimento d'acqua % in volume ASTM C 272	0,5
Permeabilità al vapore d'acqua ASTM C 355 (perms. in)	0,02
Caratteristica bruciatura ASTM D 1692 (in min.)	2,1
Conducibilità termica Kcal/hm (°C)	0,0326
Costante dielettrica (106 Hz) – Permeabilità a 80°	1,05
Percentuale di ritiro senza carico eseguita alle temperature	+ 25°C +90°C
Dopo 24 ore	+0,01 +0,272
Dopo 48 ore	+0,01 +0,265