

GLASSTEX® GT 330 K

Rete in fibra di vetro E, costruite a giro inglese con appretto antialcali



ETA 20/0172



CARATTERISTICHE GEOMETRICHE	VALORE NOMINALE	TOLLERANZE	NORMATIVA
PESO TESSUTO APPRETTATO	334 g/m ²	± 5%	EAD 040016-01-0404
PESO TESSUTO GREGGIO	283 g/m ²	± 5%	EAD 040016-01-0404
SPESSORE MEDIO TESSUTO APPRETTATO	0,88 mm	± 5%	EAD 040016-01-0404
DIMENSIONE MAGLIE	7,2 X 6,2 mm	± 5%	EAD 040016-01-0404
ALLUNGAMENTO A ROTTURA ORDITO/TRAMA iniziale	4,1-3,4 %	± 5%	EAD 040016-01-0404
ALLUNGAMENTO A ROTTURA ORDITO/TRAMA dopo invecchiamento	1,9-2,3 %	± 5%	EAD 040016-01-0404
NUMERO DI FILI IN ORDITO	165	-	EAD 040016-01-0404
NUMERO DI FILI IN TRAMA	130	-	EAD 040016-01-0404
RESISTENZA ALLA TRAZIONE MEDIA ORDITO/TRAMA iniziale	87-93 kN/m	-	EAD 040016-01-0404
RESISTENZA ALLA TRAZIONE MEDIA ORDITO/TRAMA dopo invecchiamento	45-65 kN/m	-	EAD 040016-01-0404

COD. ARTICOLO	DIMENSIONI ROTOLO	AREA ROTOLO	M ²
GT 330 K	1 X 25 m	25 m ²	675 m ²

Stoccaggio e sicurezza

I bancali devono essere stoccati in ambienti asciutti, protetti dai raggi UV e dal calore.

Utilizzare sempre guanti idonei ed occhiali protettivi.

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.