

## NASTRO BIADESIVO

Nastro biadesivo da 3 mm costituito da schiuma di polietilente reticolata chimicamente a cellule chiuse avente entrambi i lati adesivi. Utile per desolidarizzare i profili metallici delle pareti leggere a secco.



CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E TECNICHE	VALORE NOMINALE	TOLLERANZE	NORMATIVA
<b>DENSITA'</b>	30 kg/m <sup>3</sup>	± 3%	DIN 53420
<b>CARICO DI ROTTURA</b>	>0,16 N/mm <sup>2</sup>	-	DIN 53571
<b>ALLUNGAMENTO A ROTTURA</b>	>80 %	-	DIN 53571
<b>TEMPERATURA DI IMPIEGO</b>	-40/85 °C	-	DIN 51949 - DIN 53431
<b>RESISTENZA ALLA COMPRESIONE Dopo 0,5 h</b>	<15 %	-	DIN 53572
<b>RESISTENZA ALLA COMPRESIONE Dopo 24 h</b>	<8%	-	DIN 53572
<b>RESISTENZA ALLA COMPRESIONE Dopo 100 h</b>	<4%	-	DIN 53572
<b>CONFEZIONAMENTO</b>	Nastro da 50 mm	20 pezzi per imballo	
	Nastro da 70 mm	15 pezzi per imballo	

**BIEMME srl**

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | [www.biemmebiagiotti.com](http://www.biemmebiagiotti.com)

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.