

## FIOCOTEX® PP/TC

Geotessuto non tessuto in polipropilene termocalandrato bianco.



0799-CPR-69



CODICE	PESO	RESISTENZA A TRAZIONE ORDITO/TRAMA	ALLUNGAMENTO A ROTTURA ORDITO/TRAMA
<b>PP/TTCE 80</b>	80 g/m <sup>2</sup>	4,7-4,7 kN/m	35-50 %
<b>PP/TTCE 100</b>	100 g/m <sup>2</sup>	6,5-6,5 kN/m	40-50 %
<b>PP/TTCE 120</b>	120 g/m <sup>2</sup>	7,5-8,5 kN/m	40-50 %
<b>PP/TTCE 150</b>	150 g/m <sup>2</sup>	10,0-11,0 kN/m	40-50 %
<b>PP/TTCE 200</b>	200 g/m <sup>2</sup>	15,0-16,0 kN/m	40-55 %
<b>PP/TTCE 250</b>	250 g/m <sup>2</sup>	20,0-21,0 kN/m	45-55 %
<b>PP/TTCE 300</b>	300 g/m <sup>2</sup>	23,0-25,0 kN/m	45-55 %
<b>PP/TTCE 350</b>	350 g/m <sup>2</sup>	26,0-28,0 kN/m	50-60 %
<b>PP/TTCE 400</b>	400 g/m <sup>2</sup>	29,0-32,0 kN/m	50-60 %
<b>PP/TTCE 500</b>	500 g/m <sup>2</sup>	36,0-42,0 kN/m	50-65 %
<b>PP/TTCE 600</b>	600 g/m <sup>2</sup>	42,0-50,0 kN/m	50-65 %
<b>PP/TTCE 700</b>	700 g/m <sup>2</sup>	51,0-60,0 kN/m	55-65 %
<b>PP/TTCE 800</b>	800 g/m <sup>2</sup>	52,0-68,0 kN/m	60-65 %
<b>PP/TTCE 1000</b>	1.000 g/m <sup>2</sup>	60,0-80,0 kN/m	70-70 %
<b>PP/TTCE 1200</b>	1.200 g/m <sup>2</sup>	75,0-85,0 kN/m	80-80 %
<b>PP/TTCE 1500</b>	1.500 g/m <sup>2</sup>	90,0-110,0 kN/m	80-0 %

CODICE	RESISTENZA AL PUNZONAMENTO STATICO	RESISTENZA AL PUNZONAMENTO DINAMICO	RESISTENZA AL PUNZONAMENTO PIRAMIDALE SU SUPPORTO
<b>PP/TTCE 80</b>	± 800 N	>50 mm	NPD
<b>PP/TTCE 100</b>	± 1.100 N	± 40 mm	NPD
<b>PP/TTCE 120</b>	± 1.250 N	± 34 mm	NPD
<b>PP/TTCE 150</b>	± 1.650 N	± 28 mm	NPD
<b>PP/TTCE 200</b>	± 2.600 N	± 22 mm	NPD
<b>PP/TTCE 250</b>	± 3.300 N	± 20 mm	NPD
<b>PP/TTCE 300</b>	± 3.900 N	± 15 mm	300 N
<b>PP/TTCE 350</b>	± 4.500 N	± 13 mm	300 N
<b>PP/TTCE 400</b>	± 5.200 N	± 10 mm	400 N
<b>PP/TTCE 500</b>	± 6.400 N	± 8 mm	500 N
<b>PP/TTCE 600</b>	± 7.500 N	± 6 mm	500 N
<b>PP/TTCE 700</b>	± 8.700 N	0 mm	500 N
<b>PP/TTCE 800</b>	± 9.700 N	0 mm	500 N
<b>PP/TTCE 1000</b>	± 12.000 N	0 mm	1.000 N
<b>PP/TTCE 1200</b>	± 14.000 N	0 mm	1.200 N
<b>PP/TTCE 1500</b>	± 16.500 N	0 mm	1.200 N
<b>AVVERTENZE</b>	Si consiglia di coprire il Geotessuto entro 1 mese dall'installazione		
<b>DIMENSIONE ROTOLI</b>	Larghezze da 1 a 6 metri, Lunghezze standard 50 metri		

## Dati sulle capacità drenanti visionabili sulle DoP

### BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | [www.biemmebiagiotti.com](http://www.biemmebiagiotti.com)

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.