

## FIOCOTEX® PES CE 130 EXTRA

Geotessuto non tessuto in poliestere rinforzato per l'armatura di prodotti impermeabilizzanti.



CODICE	PESO	RESISTENZA A TRAZIONE ORDITO/TRAMA	ALLUNGAMENTO A ROTTURA ORDITO/TRAMA
TNT 131	130 g/m <sup>2</sup>	3,2-3,2 kN/m	40-50 %
TNT 132	130 g/m <sup>2</sup>	3,2-3,2 kN/m	40-50 %
TNT 132/1	130 g/m <sup>2</sup>	3,2-3,2 kN/m	40-50 %

CODICE	RESISTENZA AL PUNZONAMENTO STATICO	RESISTENZA AL PUNZONAMENTO DINAMICO	RESISTENZA AL PUNZONAMENTO PIRAMIDALE SU SUPPORTO
TNT 131	± 600 N	>50 mm	NPD
TNT 132	± 600 N	>50 mm	NPD
TNT 132/1	± 600 N	>50 mm	NPD
<b>DIMENSIONE ROTOLO TNT 150 AR/1</b>	2 x 50 m		
<b>DIMENSIONE ROTOLO TNT 150 AR/2</b>	1 x 50 m		
<b>DIMENSIONE ROTOLO TNT 150 AR/3</b>	0,2 x 50 m		

## Dati sulle capacità drenanti visionabili sulle DoP

### BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | [www.biemmebiagiotti.com](http://www.biemmebiagiotti.com)

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.