

## BIEMME FILM 200

Film in polietilene a bassa densità da 200 micron.

Altezza dei rotoli disponibili da 1 a 6 metri.



CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E TECNICHE	VALORE NOMINALE	TOLLERANZE	NORMATIVA
<b>SPESSORE</b>	200 µm	-	-
<b>PESO</b>	184 g/m <sup>2</sup>	-	-
<b>ALLUNGAMENTO A ROTTURA ORDITO</b>	1.100 %	± 10%	-
<b>ALLUNGAMENTO A ROTTURA TRAMA</b>	1.100 %	± 10%	-
<b>RESISTENZA ALLA TRAZIONE ORDITO</b>	35 MPa	± 7%	-
<b>RESISTENZA ALLA TRAZIONE TRAMA</b>	35 MPa	± 8%	-
<b>RESISTENZA ALLO STRAPPO ORDITO</b>	12 N	± 20%	-
<b>RESISTENZA ALLO STRAPPO TRAMA</b>	28 N	± 20%	-
<b>PESO DEL ROTOLO</b>	25 kg	± 5%	-

### BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | [www.biemmebiagiotti.com](http://www.biemmebiagiotti.com)

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.