

## BM RASACEMENT

Rasante cementizio a reattività pozzolanica, monocomponente, fibrorinforzato ad alta resistenza per la finitura a civile fine del calcestruzzo e degli intonaci cementizi, Classe R2.



CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORE NOMINALE	NORMATIVA
<b>ASPETTO</b>	Polvere grigia	-
<b>COMPOSIZIONE</b>	Cementi speciali, inerti quarziferi, resine e additivi	-
<b>GRANULOMETRIA</b>	≤0,6 mm	-
<b>TEMPERATURA DI APPLICAZIONE</b>	+5 °C / +35 °C	-
<b>ACQUA D'IMPASTO</b>	Circa 25%	-
<b>CONSUMO PER UTILIZZO COME MALTA</b>	1,4 – 1,5 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore	-
<b>MASSA VOLUMICA APPARENTE MALTA FRESCA</b>	Circa 1.800 kg/m <sup>3</sup>	EN 1015-6
<b>MASSA VOLUMICA APPARENTE MALTA ESSICCATA</b>	Circa 1.600 kg/m <sup>3</sup>	EN 1015-10
<b>TEMPO DI PRESA Inizio / Fine</b>	7 h / 10 h	-
<b>TEMPO DI VITA DELL' IMPASTO Pot Life</b>	Circa 1 h	-
<b>SPESSORE PER OGNI STRATO</b>	1-3 mm	-
<b>SPESSORE MINIMO REALIZZABILE</b>	≥0,6 mm	-
<b>SPESSORE MASSIMO REALIZZABILE</b>	≤3 mm	-
<b>TEMPO DI ASCIUGAMENTO SUPERFICIALE</b>	Circa 1 h (23°C e 50% U.R.)	-

CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORE NOMINALE		NORMATIVA
<b>TEMPO DI ATTESA PER LA VERNICIATURA</b>	Circa 3-7 giorni		-
<b>CONTENUTO IONI CLORURO</b>	≤0,05 %		EN 1015-17
<b>RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg</b>	>20 N/mm <sup>2</sup>	Classe R2	EN 12190
<b>RESISTENZA A FLESSIONE A 28 gg</b>	>7 N/mm <sup>2</sup>	Classe R2	EN 1015-11
<b>ADESIONE AL SUPPORTO A 28 gg</b>	≥2 N/mm <sup>2</sup>		EN 1542
<b>COMPATIBILITA' TERMICA AI CICLI DI GELO-DISGELO E CICLI A SECCO</b>	≥1 N/mm <sup>2</sup>		EN 13687-1
<b>RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO</b>	Classe II		EN 13036-4
<b>ASSORBIMENTO CAPILLARE</b>	≤0,5 kgm <sup>-2</sup> h <sup>-0,5</sup>		EN 13057
<b>REAZIONE AL FUOCO</b>	Classe A1		-
<b>CONTRIBUTO AL FUMO</b>	Nessuno		-
<b>CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA'</b>	Nessuna		CE 99/45

### Stoccaggio e sicurezza

Conservare in luogo protetto e asciutto.

Usare opportune precauzioni nelle attività di movimentazione, trasporto e stoccaggio al fine di evitare danneggiamenti. Durante la movimentazione e l'applicazione indossare indumenti, occhiali e guanti protettivi.

### BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | [www.biemmebiagiotti.com](http://www.biemmebiagiotti.com)

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.