

### KEM 3 ALU

Anticalpestio sottopavimento in polietilene espanso reticolato chimicamente accoppiato ad un film poliolefinico alluminato, avente goffatura antilacero da 5x5 mm. Idoneo per la posa flottante sotto parquet e sotto laminato



CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E TECNICHE	VALORE NOMINALE	TOLLERANZE	NORMATIVA
<b>PESO SPECIFICO DEL POLIETILENE RETICOLATO</b>	30 kg/m <sup>3</sup>	± 3%	DIN 53420
<b>SPESSORE</b>	3 mm	± 5%	-
<b>CARICO DI ROTTURA</b>	> 0,14 N/mm <sup>2</sup>	-	-
<b>ALLUNGAMENTO A ROTTURA</b>	> 70 %	-	-
<b>TEMPERATURA D'IMPIEGO</b>	-40/+95 °C	-	DIN 51949 – DIN 53431
<b>ATTENUAZIONE DEL LIVELLO DA CALPESTIO ΔL<sub>w</sub></b>	21 dB	-	-
<b>CONDUCIBILITA' TERMICA λ</b>	0,034	-	-
<b>COMPRESSIONE Dopo 24 h</b>	< 15 %	-	DIN 53572
<b>DIMENSIONI ROTOLO</b>	1,5 X 100 m		150 m <sup>2</sup>

**BIEMME srl**

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | [www.biemmebiagiotti.com](http://www.biemmebiagiotti.com)

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.