

GLASSTEX® GT PANZER STRONG

Rete in fibra di vetro E, costruite a giro inglese con appretto antialcali



ETA 20/0172



CARATTERISTICHE GEOMETRICHE	VALORE NOMINALE	TOLLERANZE	NORMATIVA
PESO TESSUTO APPRETTATO	209 g/m ²	± 5%	EAD 040016-01-0404
PESO TESSUTO GREGGIO	177 g/m ²	± 5%	EAD 040016-01-0404
SPESSORE MEDIO TESSUTO APPRETTATO	0,75 mm	± 5%	EAD 040016-01-0404
DIMENSIONE MAGLIE	6,8 X 8,3 mm	± 5%	EAD 040016-01-0404
ALLUNGAMENTO A ROTTURA ORDITO/TRAMA iniziale	3,2-3,6 %	± 5%	EAD 040016-01-0404
ALLUNGAMENTO A ROTTURA ORDITO/TRAMA dopo invecchiamento	3,0-2,1 %	± 5%	EAD 040016-01-0404
NUMERO DI FILI IN ORDITO	125	-	EAD 040016-01-0404
NUMERO DI FILI IN TRAMA	145	-	EAD 040016-01-0404
RESISTENZA ALLA TRAZIONE MEDIA ORDITO/TRAMA iniziale	50-64 kN/m	-	EAD 040016-01-0404
RESISTENZA ALLA TRAZIONE MEDIA ORDITO/TRAMA dopo invecchiamento	48-39 kN/m	-	EAD 040016-01-0404

COD. ARTICOLO	DIMENSIONI ROTOLO	AREA ROTOLO	M ²
GT 225 K/2	1 X 50 m	50 m ²	1200 m ²

Stoccaggio e sicurezza

I bancali devono essere stoccati in ambienti asciutti, protetti dai raggi UV e dal calore. Utilizzare sempre guanti idonei ed occhiali protettivi.

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.