

AGUGLIATO

Agugliato in fibra di vetro per il rinforzo delle impermeabilizzazioni.



CODICE	PESO	TIPO DI LEGANTE	PERDITA PER CALCINAZIONE
GM225P/1	225 g/m ²	Polvere	3-8 %
GM300E	300 g/m ²	Emulsione	2-8 %

CODICE	CONTENUTO DI APPRETTO	RESISTENZA A TRAZIONE	ALTEZZA ROTOLO
GM225P/1	≤ 0,2 %	≥ 60 N	125 cm
GM300E	≤ 0,2 %	≥ 60 N	125 cm
PESO PER ROTOLO		18 kg	

BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.