

## FIOCOTEX® PP/CE

Geotessuto non tessuto  
in polipropilene bianco.



CODICE	PESO	RESISTENZA A TRAZIONE ORDITO/TRAMA	ALLUNGAMENTO A ROTTURA ORDITO/TRAMA
<b>PP/CE 100</b>	100 g/m <sup>2</sup>	6,3-6,3 kN/m	55-75 %
<b>PP/CE 120</b>	120 g/m <sup>2</sup>	7,5-8,5 kN/m	55-75 %
<b>PP/CE 150</b>	150 g/m <sup>2</sup>	10,0-11,0 kN/m	55-75 %
<b>PP/CE 200</b>	200 g/m <sup>2</sup>	14,5-15,5 kN/m	55-75 %
<b>PP/CE 250</b>	250 g/m <sup>2</sup>	19,5-20,0 kN/m	55-75 %
<b>PP/CE 300</b>	300 g/m <sup>2</sup>	23,0-24,0 kN/m	55-70 %
<b>PP/CE 350</b>	350 g/m <sup>2</sup>	25,0-28,0 kN/m	55-70 %
<b>PP/CE 400</b>	400 g/m <sup>2</sup>	29,0-32,0 kN/m	55-70 %
<b>PP/CE 500</b>	500 g/m <sup>2</sup>	35,0-42,0 kN/m	60-70 %
<b>PP/CE 550</b>	550 g/m <sup>2</sup>	38,5-46,0 kN/m	60-70 %
<b>PP/CE 600</b>	600 g/m <sup>2</sup>	42,0-50,0 kN/m	60-70 %
<b>PP/CE 700</b>	700 g/m <sup>2</sup>	51,0-60,0 kN/m	60-70 %
<b>PP/CE 800</b>	800 g/m <sup>2</sup>	52,0-68,0 kN/m	60-70 %
<b>PP/CE 1000</b>	1.000 g/m <sup>2</sup>	60,0-80,0 kN/m	60-70 %
<b>PP/CE 1200</b>	1.200 g/m <sup>2</sup>	75,0-85,0 kN/m	80-80 %
<b>PP/CE 1500</b>	1.500 g/m <sup>2</sup>	90,0-110,0 kN/m	80-80 %

CODICE	RESISTENZA AL PUNZONAMENTO STATICO	RESISTENZA AL PUNZONAMENTO DINAMICO	RESISTENZA AL PUNZONAMENTO PIRAMIDALE SU SUPPORTO
<b>PP/CE 100</b>	± 1.100 N	± 27 mm	NPD
<b>PP/CE 120</b>	± 1.250 N	± 23 mm	NPD
<b>PP/CE 150</b>	± 1.650 N	± 20 mm	NPD
<b>PP/CE 200</b>	± 2.600 N	± 18 mm	NPD
<b>PP/CE 250</b>	± 3.300 N	± 16 mm	NPD
<b>PP/CE 300</b>	± 3.900 N	± 14 mm	300 N
<b>PP/CE 350</b>	± 4.500 N	± 12 mm	300 N
<b>PP/CE 400</b>	± 5.200 N	± 10 mm	450 N
<b>PP/CE 500</b>	± 6.400 N	± 8 mm	500 N
<b>PP/CE 550</b>	± 7.000 N	± 7 mm	600 N
<b>PP/CE 600</b>	± 7.500 N	± 6 mm	700 N
<b>PP/CE 700</b>	± 8.700 N	± 4 mm	900 N
<b>PP/CE 800</b>	± 9.700 N	± 3 mm	1.100 N
<b>PP/CE 1000</b>	± 12.000 N	0 mm	1.650 N
<b>PP/CE 1200</b>	± 14.000 N	0 mm	2.000 N
<b>PP/CE 1500</b>	± 16.500 N	0 mm	2.500 N
<b>AVVERTENZE</b>	Si consiglia di coprire il Geotessuto entro 1 mese dall'installazione		
<b>DIMENSIONE ROTOLI</b>	Larghezze da 1 a 6 metri, Lunghezze standard 50 metri		

## Dati sulle capacità drenanti visionabili sulle DoP

### BIEMME srl

Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | [www.biemmebiagiotti.com](http://www.biemmebiagiotti.com)

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto, è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.